

Bodenversiegelung



- > chemikalienbeständig
- > einkomponentig

Produkteigenschaften

Streichfertige, wetter- und trittfeste Kunststoffversiegelung für Beton. Unterbindet Absanden und Stauben, macht die Oberfläche glatt und trittfest. Leicht zu reinigen. Mittel- bis langfristig beständig gegen die Einwirkung von Wasser, Reinigungsmitteln, Treibstoffen, Mineralöl, verdünnten Säuren, Laugen und zahlreichen Chemikalien.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich. Versiegelung von Betonböden und Estrichen in Keller- und Wirtschaftsräumen, Werkstätten, Waschküchen und anderen Naßräumen, Auffangwannen für Heizöl. Im Freien zur Beschichtung von Balkonen, Terrassen, Betonstiegen und dgl. Innenschutz von Gärfutterbehältern aus Beton.

Produktdaten

Lieferform:

1 kg Dose
6 kg Eimer
12 kg Eimer

Lagerung:

Trocken, im gut verschlossenen Originalgebinde von +8°C bis +30°C, ca. 12 Monate lagerfähig.

Farbtöne:

kieselgrau, sandgelb, steingrau

Technische Angaben

Verbrauch	150 - 250 g/m ² bei einem Anstrich
Konsistenz	flüssig, streichfähig
Dichte	ca. 1,25 kg/l
Trocknung	bei 20°C überstreichbar nach 2-4 Std.
Viskosität	ca. 13000 mPas

Verdünnungsmittel Wasser

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Pinself oder Perlonroller.

Untergrund:

Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.

Geeignet

auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Estrich, Stein, Faserzement, Stahl, Anhydritestrichen, Gussasphalt, Spanplatten, keramischen Oberflächen.

Vorbereitung:

Minderfeste Schichten sind durch mechanische Vorbereitung z.B. anschleifen zu entfernen. Der anfallende Schleifstaub ist gewissenhaft zu entfernen.

Anmischen:

Das Material ist streichfertig und kann nach gründlichen Aufrühren sofort verarbeitet werden.

Verarbeitung:

Erststrich mittels Pinself oder Perlonroller. Nach dem Abtrocknen (ca. 2 - 4 Stunden) erfolgt der zweite Auftrag. Nach einer einwöchigen Durchtrocknung kann die Beschichtung einer dauernden Wasserbelastung ausgesetzt werden.

2 - 3 Anstriche werden empfohlen.

Silo: im unteren Silowanddrittel ist 3maliger Anstrich empfehlenswert.

Wichtige Hinweise

3315-00/01 Bodenversiegelung, gültig ab: 7.8.2007, gmi, Seite 1

Bautechnik

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.